



Silber 570 X HC (silber mittel)

Sonnenschutzfolien Außen

		0%	50%	100%
Strahlungs -	durchlässigkeit	21,0%	<div style="width: 21%;"></div>	
	reflexion	53,0%	<div style="width: 53%;"></div>	
	absorption	26,0%	<div style="width: 26%;"></div>	
Licht -	reflexion nach	Innen	43,0%	<div style="width: 43%;"></div>
		Außen	43,0%	<div style="width: 43%;"></div>
	durchlässigkeit	30,0%	<div style="width: 30%;"></div>	
UV-Durchlässigkeit		<1,0%	<div style="width: 1%;"></div>	
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung		74,0%	<div style="width: 74%;"></div>	
Reduzierung der Blendung		69,0%	<div style="width: 69%;"></div>	
G Wert		0,29		
U Wert		5,8		
Micron	60	Klebstoff		PS
Garantie		7 Jahre horizontale Verlegung, 10 Jahre vertikale Verlegung		

Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	ja	Einfachverglasung getönt	ja
Isolierverglasung klar	ja	Isolierverglasung getönt	ja
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	ja	Verbundglas klar	ja

Eigenschaften

- Optimaler Hitze-, Blend- und UV-Schutz mit Spiegeleffekt
- Mittlere Tönung
- Hohe Hitzereduzierung
- Reduzierung der Blendung
- Ideale Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten, stabilisierten UV-Schutz
- Ausgezeichneter Sichtschutz durch Spiegelwirkung (abhängig von den Lichtverhältnissen)
- Langlebige und kratz feste Oberfläche, leicht zu reinigen
- Hervorragende Eignung auch bei moderner Verglasung (z.B. Wärmeschutzglas, Dreifachverglasung)
- Bestmögliche Garantiezeiten