



Perfect 60 SR (gold hell)

Sonnenschutzfolien Innen

		0%	50%	100%
Strahlungs -	durchlässigkeit	28,0%	<div style="width: 28%;"></div>	
	rel exion	47,0%	<div style="width: 47%;"></div>	
	absorption	25,0%	<div style="width: 25%;"></div>	
Licht -	rel exion nach	Innen	32,0%	<div style="width: 32%;"></div>
		Außen	32,0%	<div style="width: 32%;"></div>
	durchlässigkeit	41,0%	<div style="width: 41%;"></div>	
UV-Durchlässigkeit		1,0%	<div style="width: 1%;"></div>	
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung		66,0%	<div style="width: 66%;"></div>	
Reduzierung der Blendung		58,0%	<div style="width: 58%;"></div>	
G Wert		0,31		
Emissionsgrad				
Micron	58	Klebstoff		PS
Garantie		10 Jahre auf die Metallisierung, Klebstoff und Rissbildung		

Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	ja	Einfachverglasung getönt	ja
Isolierverglasung klar	ja	Isolierverglasung getönt	ja
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	!	Verbundglas klar	ja

Eigenschaften

- Hitze- UV-Schutz
- Leichte Tönung
- gute Hitzereduzierung trotz hoher Lichttransmission
- Isolierende Eigenschaften, Wärmeverlust wird reduziert durch hohe Infrarotreduktion
- Langlebige und kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen